

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI CỤC AN TOÀN VỀ SINH THỰC PHẨM	
Số.....	409 ngày 19/11/2018
CẤP	
Lãnh đạo CC.....	
Phòng.....	Một cửa
Sao.....	lưu hồ sơ

**BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM**

Số: 02/TIẾN ĐẠT/2018

**I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm**

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty cổ phần nhựa Tiến Đạt

Địa chỉ: Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: **02213985956**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0900192576, cấp ngày 15/03/2002. Sửa đổi lần 6 ngày 26/12/2014. Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên

**II. Thông tin về sản phẩm:**

1. Tên sản phẩm: Màng co LDPE(Shrink film)

2. Thành phần: nhựa LDPE

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm:

- Không có hạn sử dụng.

- Ngày sản xuất được thể hiện dưới dạng: LSX : 081218.


4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: sản phẩm được đóng dạng cuộn với khối lượng: 20kg, 25kg, 40kg, 50kg.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: Công ty cổ phần nhựa Tiến Đạt

Địa chỉ: Minh Khai- TT Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên

Điện thoại: **02213985956**

**III. Mẫu nhãn sản phẩm: (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm đính kèm)**

	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐẠT</b>
Số CB Hợp qui	16/2016/YTHY-THCB cấp ngày 22/4/2016
Tên hàng hóa:	Màng Shrink film : Hạt nhựa LDPE 100%
Kích thước (mm)	490 mm
Độ dày:	60µm
Trong lượng:	50kg : LSX: 081218
Cảnh báo:	Sản phẩm không được sử dụng để bao gói thực phẩm có nhiệt độ lớn hơn 100 °C. Bảo quản nơi khô thoáng, tránh ánh sáng trực tiếp, cách xa nguồn ô nhiễm, nơi có nhiệt độ cao. Đặt trên pallet và không xếp lẫn hàng hóa
Địa chỉ SX:	Minh Khai - TT.Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng yên



#### IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo: QCVN 12-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm;

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Hưng Yên, ngày 07 tháng 12 năm 2018

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC

*Dinh Văn Quý*

TR  
NG  
P  
HI  
EN  
M-

<b>SỞ KH&amp;ĐT TỈNH HƯNG YÊN</b>	<b>Bao bì chứa đựng thực phẩm</b>
Công ty cổ phần nhựa Tiến Đạt	Màng co LDPE(Shrink film)

## 1. Yêu cầu kỹ thuật

### 1.1. Các chỉ tiêu thử vật liệu :

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa
1	Hàm lượng Cd (Cadimi)	µg/g	<100
2	Hàm lượng Pb (Chì)	µg/g	< 100

### 1.2. Các chỉ tiêu về mức thôi nhiễm

TT	Tên chỉ tiêu	Điều kiện ngâm thôi	Dung dịch ngâm thôi	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa
1	Hàm lượng chất thôi nhiễm kim loại nặng	60 <sup>0</sup> C trong 30 phút	Axit acetic 4%	µg/ml	< 1
2	Lượng KMnO <sub>4</sub> sử dụng	60 <sup>0</sup> C trong 30 phút	Nước	µg/ml	10
3	Hàm lượng cặn khô	25 <sup>0</sup> C trong 60 phút	Heptan	µg/ml	30
		60 <sup>0</sup> C trong 30 phút	Ethanol 20%	µg/ml	30
		60 <sup>0</sup> C trong 30 phút	Nước	µg/ml	30
		60 <sup>0</sup> C trong 30 phút	Axit acetic 4%	µg/ml	30

**NỘI DUNG DỰ THẢO MẪU NHÃN SẢN PHẨM**  
**Màng co LDPE(Shrink film)**

Thành phần: nhựa LDPE

- Ngày sản xuất:

- Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp, cách xa nguồn ô nhiễm, nơi có nhiệt độ cao. Đặt trên pallet và không xếp lẫn hàng hóa khác.

**Lưu ý:** sản phẩm không sử dụng để bao gói, tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm có nhiệt độ lớn hơn 100<sup>0</sup>C

-Tên tổ chức, cá nhân: Công ty cổ phần nhựa Tiến Đạt

Địa chỉ: Minh Khai - TTNhư Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên

Điện thoại:

- Khối lượng tịnh :

 <b>CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐẠT</b>	
Số CB Hợp qui	16/2016/YTHY-THCB cấp ngày 22/4/2016
Tên hàng hóa:	Màng Shrink film : Hạt nhựa LDPE 100%
Kích thước (mm)	490 mm
Độ dày:	60 $\mu$ m
Trọng lượng:	50kg : LSX: 081218
Cảnh báo:	Sản phẩm không được sử dụng để bao gói thực phẩm có nhiệt độ lớn hơn 100 °C. Bảo quản nơi khô thoáng, tránh ánh sáng trực tiếp, cách xa nguồn ô nhiễm, nơi có nhiệt độ cao. Đặt trên pallet và không xếp lẫn hàng hóa
Địa chỉ SX:	Minh Khai - TT.Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng yên



Số/No: 2018/1218 (M)/4

Trang/Page: 1/1

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

### TEST RESULT

1. Tên mẫu thử/ *Name of sample*: **Màng co LDPE (shrink film)**  
 2. Khách hàng/ *Customer*: Công ty cổ phần nhựa Tiến Đạt  
 3. Số lượng mẫu/ *Quantity*: 1 túi  
 4. Ngày nhận mẫu/ *Date of receiving*: 22/ 6 / 2018  
 5. Tình trạng mẫu/ *Status of sample*: Mẫu trong túi nilon  
 6. Thời gian thử nghiệm/ *Test duration*: Từ ngày/ *From*: 22 /6 /2018 đến ngày/ *To*: 5/ 7 /18

STT Item	Tên chỉ tiêu Specifications	Phương pháp thử Test methods	Mức QCVN 12- 1:11/BYT	Giới hạn phát hiện	Kết quả Results
Hàm lượng kim loại :					
1.	Hàm lượng Cd $\mu\text{g/g}^{(*)}$	QCVN 12-1:2011/BYT	< 100	1,0	Không phát hiện
2.	Hàm lượng Pb $\mu\text{g/g}^{(*)}$	"	< 100	1,0	Không phát hiện
3.	Hàm lượng cặn khô: Điều kiện ngâm : <sup>(*)</sup>	QCVN 12-1:2011/BYT			
	1. 60°C, 30 phút, trong nước, $\mu\text{g/ml}$	"	$\leq 30$	5,0	Không phát hiện
	2. 25°C, 60 phút, trong n-heptan, $\mu\text{g/ml}$	"	$\leq 30$	5,0	Không phát hiện
	3. 60°C, 30 phút, trong axit acetic 4%, $\mu\text{g/ml}$	"	$\leq 30$	5,0	Không phát hiện
	4. 60°C, 30 phút, trong etanol 20% , $\mu\text{g/ml}$	"	$\leq 30$	5,0	Không phát hiện
4.	Tổng kim loại nặng qui ra Pb (Điều kiện thử nghiệm: 60°C, 30phút trong axit axetic 4%)	QCVN 12-1:2011/BYT	$\leq 1,0$	-	< 1,0
5.	Lượng KMnO <sub>4</sub> sử dụng, $\mu\text{g/ml}^{(*)}$ (Điều kiện thử nghiệm: 60°C, 30phút trong nước)	QCVN 12-1:2011/BYT	$\leq 10$	1,0	Không phát hiện

QCVN12-1:11/BYT- Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.  
 (\*) chỉ tiêu được Vilas công nhận

**PHỤ TRÁCH PHÒNG THỬ NGHIỆM**  
**HOÁ - THỰC PHẨM**

**Đỗ Văn Thích**

Hà nội, ngày 5 tháng 7 năm 2018  
**Giám ĐỐC**

**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
  
**Đặng Quang Trung**

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.  
*This test results is value only for samples taken by customer.*
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.  
*This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.*
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

