



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 02/ĐH/2018

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC HIẾU

Địa chỉ: Thôn Ngọc Lãng, Xã Ngọc Lâm, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Điện thoại: 024.38571 470

Fax: 024.3217 1134

E-mail: info@duchieu.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0900234441

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: MÀNG PP

2. Thành phần: Lớp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng nhựa PP

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: Không có hạn sử dụng.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

Chất liệu bao bì: Đóng theo cuộn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của bộ Y tế.

Quy cách đóng gói: 8.000 m/cuộn.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Sản xuất tại: Công ty TNHH Vật liệu bao bì nhựa Goldenweb

Địa chỉ: Km 30, Quốc lộ 5A, Thôn Lường – xã Bạch Sam – huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

III. Mẫu nhãn sản phẩm

- Nhãn dự kiến: Đính kèm hồ sơ

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

+ QCVN 12-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Mức tối đa
1	Chì	µg/g	≤ 100
2	Cadimi	µg/g	≤ 100
3	Kim loại nặng ngâm acid acetic 4% ở 95 độ C, 30 phút	µg/ml	≤ 1,0
4	KMnO ₄ ngâm nước ở 95 độ C, 30 phút.	µg/ml	≤ 10
5	Cặn khô ngâm nước ở 95 độ C, 30 phút	µg/ml	≤ 30
6	Cặn khô ngâm acid acetic 4% ở 95 độ C, 30 phút	µg/ml	≤ 30

7	Căn khô ngâm Ethanol 20% ở 60 độ C, 30 phút	µg/ml	≤ 30
8	Căn khô ngâm Heptan ở 25 độ C, 1 giờ.	µg/ml	≤ 30

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Hung Yên, ngày 15 tháng 05 năm 2018

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



[Handwritten signature]
CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Tiên Mạnh





Màng nhựa PP

Sản xuất tại: Công ty Cổ phần Vật liệu Bao bì Nhựa GOLDEN WEBB

Địa chỉ: Km 30, quốc lộ 5A, Thôn Lường – xã Bạch Sam – huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Quy cách đóng gói: 8.000 m/cuộn

Phân phối và chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty Cổ phần Đức Hiếu

Địa chỉ: Thôn Ngọc Lãng, Xã Ngọc Lâm, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

Số : 1803426/KQKN
Mã số: 1803154-2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC HIẾU**

Địa chỉ: Thôn Ngọc Lãng, Xã Ngọc Lâm, Huyện Mỹ Hòa, Tỉnh Hưng Yên, VN

Tên mẫu: **MÀNG PP**

Tình trạng mẫu: Mẫu thành phẩm

Ngày nhận mẫu: 22/03/2018 Thời gian thử nghiệm: 22/03 – 28/03/2018

Ngày trả kết quả: 29/03/2018

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
	Thử vật liệu			
01	Chì (Pb)	µg/g	KPH (LOD=3.0)	QCVN 12-1:2011/BYT(*)
02	Cadimi (Cd)	µg/g	KPH (LOD=3.0)	QCVN 12-1:2011/BYT(*)
	Thử thôi nhiễm			
03	Kim loại nặng <i>Ngâm trong acid acetic 4% ở 95°C trong 30 phút</i>	µg/ml	<0.4	QCVN 12-1:2011/BYT(*)
04	Hàm lượng KMnO ₄ sử dụng <i>Ngâm trong nước ở điều kiện 95°C, 30 phút</i>	µg/ml	KPH (LOD=0.3)	QCVN 12-1:2011/BYT(*)
05	Cặn khô <i>Ngâm trong Acid Acetic 4% ở 95°C trong 30 phút</i>	µg/ml	KPH (LOD=3.0)	QCVN 12-1:2011/BYT(*)
06	Cặn khô <i>Ngâm trong nước ở 95°C trong 30 phút</i>	µg/ml	KPH (LOD=3.0)	QCVN 12-1:2011/BYT(*)
07	Cặn khô <i>Ngâm trong Heptan ở 25°C trong 1 giờ</i>	µg/ml	KPH (LOD=3.0)	QCVN 12-1:2011/BYT
08	Cặn khô <i>Ngâm trong dung dịch Ethanol 20% ở 60°C trong 30 phút</i>	µg/ml	KPH(LOD=3.0)	QCVN 12-1:2011/BYT(*)

Ghi chú: (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2005

KPH: không phát hiện, LOD: Giới hạn phát hiện

Phụ trách PTN


Nguyễn Kim Liễu

 **GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Hồng

Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm. Thông tin mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của giám đốc công ty TNHH DV KHCN Khuê Nam.

